

* PRODUCT INFORMATION *

SLIPKOTE® TFX-5 **PTFE THREAD SEALING COMPOUND**

ОПИСАНИЕ:

SLIPKOTE TFX-5 - нетоксичный, невысыхающий, герметизирующий компаунд для уплотнения резьбовых соединений, содержащий смесь крупинок политетрафторэтилена (фторопласт-4) и других инертных, твердых наполнителей в неплавящейся пластичной смазке. Разработан для обеспечения надежной герметизации от протечек. **SLIPKOTE TFX-5** не содержит свинцовых, графитовых, молибденовых или глиняных наполнителей и держит давление до 560 кг/см².

ПРИМЕНЕНИЕ:

SLIPKOTE TFX-5 используется для герметизации любых резьбовых сочленений на трубах из пластмассы, алюминия, никелево-медного сплава, стали, нержавеющей стали и других металлов, несущих воду, пар, природный газ, сжиженный нефтяной газ (LPG), фреон, топливо, растворители и другие продукты. Компаунд, также эффективен на соединительных деталях, трубопроводных пробках, болтах, фланцевых уплотнениях и как часть прокладки или набивки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Для наилучшего результата, очистьте резьбу от масла, грязи и смазки. Обильно нанесите компаунд **SLIPKOTE TFX-5** только на наружную резьбу. Собирать резьбовые соединения можно сразу же или позже, по Вашему усмотрению.

*** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КИСЛОРОДНЫХ СИСТЕМАХ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СОДЕРЖИТ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ МЕТАЛЛОИСТИРАНИЕ И ЗАДИРЫ
- НЕ ЗАТВЕРДЕВАЕТ
- ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОКИСЛЕНИЕ И КОРРОЗИЮ
- НЕ ТОКСИЧЕН
- ОТЛИЧНО ГЕРМЕТИЗИРУЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕСТ	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	---	Белый
Рабочая температура (мажется кистью от -9,4 °С)	---	-38° - +288 °С
Относительная плотность	---	1,2
Степень консистенции по NLGI	---	1
Пенетрация	D-217	310-340
Температура вспышки, °С	D-92	204,4
100 часов, 5% соляной туман	B-117	Нет коррозии

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

ВОЗМОЖНАЯ УПАКОВКА:

3,79 литра ведро; 18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок; 208,18 литра бочка.

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 1/01

© Перевод на русский язык К.В. Гунин, 2004.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com.ua/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE